

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОБРАБОТКА НА ДЪБОВИ БЪЧВИ ЗА ВИНО, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА НЕЗАБАВНО ПОЛЗВАНЕ - СЪВЕТИ ПРЕДИ УПОТРЕБА

Метод А:

1. Напълнете изцяло бъчвата с нехлорирана студена вода (около 20 градуса по Целзий).
2. Оставете я да престои така за 48 часа или докато стане напълно водно непрониклива.
3. Изпразнете бъчвата, оставете я да се отцеди, изплакнете с чиста нехлорирана вода и отново оставете да се отцеди.

Метод Б:

1. Напълнете бъчвата с 20 л много гореща нехлорирана вода – 80 градуса по Целзий и сложете тапата.
2. Разтърсете бъчвата на всяка от челните страни, като правите кръгови движения.
3. Разклатете бъчвата за няколко минути, като я поставите хоризонтално, направете няколко завъртания и търкаляния с амплитуда около 15 см, проверете водната непроникливост, след което отстранете тапата. Оставете да се отцеди, не затваряйте бъчвата, докато е гореща, има риск от много силно налягане.

Ако няма да използвате бъчвите няколко седмици или месеци:

1. Запазете ги в оригиналната опаковка
2. Съхранявайте в помещения със следните характеристики:
 - Добра влажност - 75%-80%
 - Да не стоят на проветриво място или на течение
 - Да бъдат в режим с ниска светлина
 - Ако е необходимо, покрийте бъчвите с покривало, което ще ги изолира от ултравиолетово облъчване

В случай на протичане:

1. Изпразнете, отцедете и оставете бъчвата да изсъхне за около час
2. Повторете отново метод Б
3. Изпразнете бъчвата, отцедете и изплакнете с чиста нехлорирана вода

Забележка: ако течът се появи отново, свържете се с техническия отдел на производителя или с местния агент, които, ако е необходимо, ще интервенират на място.

Ние работим с комплексен, натурален продукт. Проверяваме нашите бъчви с вода и с високо налягане на два стадия от производството им. Препоръчваме бъчвите да бъдат обработени с вода във винарската изба, преди да бъдат ползвани. Независимо от всичко изброено по-горе, бъчвите могат да дадат течове, когато се напълнят с вино или с друг алкохол, което не може да бъде предвидено и предотвратено.